

TECHNICKÝ LIST



METYLAN OVALIT T LEPIDLO NA TAPETY

POPIS

Metylan Ovalit T - lepidlo na tapety

DRUH MATERIÁLU:

disperze

OBLAST POUŽITÍ:

Disperzní lepidlo připravené k okamžitému použití.

Vhodné na lepení:

- textilních tapet
- hrubých tkaných tapet
- kovových tapet

- PVC filmů se tkaným povrchem
- velurových tapet se semišovým efektem
- možnost použití jako aditivum (přibližně 20% do Metylanu Special)

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- připraveno k okamžitému použití
- "pasta" - jednoduché nanášení
- vysoká odolnost proti vlhkosti
- po zaschnutí transparentní

TECHNICKÉ ÚDAJE

Forma:	hmota připravená k okamžitému použití
Barva:	bílá, po vytvrdnutí transparentní
Hustota:	1,0 g/cm ³
Aplikační teplota:	nad +10°C
Spotřeba:	závisí na typu tapet, cca 200-275 g/m ² , nanášení zubovou stěrkou cca 400 g/m ²
Pracovní čas:	závisí na aplikovaném množství, povrchu a teplotě v místnosti, až do 30 mi
Skladování:	skladujte v suchém prostředí, 12 měsíců, chraňte před mrazem
Ředění:	Metylan Ovalit T je připravený k okamžitému použití. Pokud je třeba prodloužit pracovní čas je možné přidat 10-20% Metylanu Special.
Hořlavost:	těžce hořlavý: Certifikát: International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS, 1974) – Marine Professional Association
Stabilita lepeného spoje:	odolává všem běžným vlivům a zátěžím, které se vyskytují v interiéru.

BALENÍ

dóza 750 g

ZPRACOVÁNÍ

PRACOVNÍ POSTUP:

Příprava podkladu:

Vhodný na interiérové omítky (EN 18550), sádkokarton, dřevotřískové desky a dřevěné překližky. Povrchy pro aplikaci musí být čisté, suché, porézní materiály zbavené prachu, volných částic, mastnoty, silikonu a všech ostatních kontaminovaných částí, které mohou způsobit problémy s přilnavostí.

Nevhodné na povrchy, které jsou permanentně zatíženy vlhkostí zejména z venku, plesnivé stěny a stěny napadnuté lišejníky. Tyto stěny musí být před použitím Ovalitu důkladně vyčištěné a vysušené.

Penetrace podkladu:

Barvy na vodní bázi a staré tapety musí být kompletně odstraněny. Stěny natřené disperzními nátěry se nemusí odstraňovat, ale nejdříve musí být otestované kvůli stabilitě. Lakované povrchy musí být obroušené a umyté čistou vodou.

Penetrace: na penetraci doporučujeme použít Ovalit P Plus. Drsné povrchy se musí nejdříve zbrousit. Velmi savé povrchy musí být napenetrované v adekvátním pracovním čase. Dřevotřískové desky a překližky musí být ošetřeny penetračním nátěrem na bázi rozpouštědel. Pokud jde o neporézní nebo velmi špatně savé materiály, nejdříve se musí aplikovat papírová nebo netkaná podložka kvůli přípravě nasávkového podkladu.

Aplikace: Metylan Ovalit T lze aplikovat válečkem A1 nebo špachtlí B2.

TECHNICKÝ LIST

METYLAN OVALIT T LEPIDLO NA TAPETY

Tapetování:

- tkané tapety
- velurové tapety se semišovým efektem
- lepení textilních obložení, dekorací na stěny
- sklovláknité tapety

Nepracujte pokud je teplota v místnosti nižší než +18°C, zabráníte tak smršťování a zvlnění způsobené prodloužením doby schnutí a vysoké relativní vlhkosti. Lepidlo aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách na podklad s použitím válečku. Při pokojové teplotě se může pracovní čas prodloužit přidáním 10-20% Metylanu Special přímo do lepidla (poměr zředění: 1:20). Připravený kus tapety aplikujte na vlhké lepidlo a přitlačte tapetovacím válečkem shora dolů. Dejte pozor, aby lepidlo neprosáкло na povrch tapety. Tkané tapety se mohou spojit i překrýváním. Tato metoda se používá na tapetování vnějších rohů.

Tapetování:

- kovové (pokovované) tapety
- pokovované, plastové fólie s papírovou zadní stranou

Lepidlo aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách na podklad s použitím válečku. Nařezané pásy tapet zavěste na stěny, rozviňte a kovovo-papírovou zadní část upevněte na vlhké lepidlo. Vyrovnejte vertikálně a vyhladte směrem dolů tak, aby nedošlo k překrytí pásů tapety. Na vyhlazení tapet použijte váleček. Výjimkou jsou tenké, kovové tapety, na které je třeba aplikovat lepidlo přímo na tapetu (lepení - do Metylanu Special (1:20) přidejte 20% Ovalitu T).

Tapetování:

- PVC tapety s tkanou zadní stranou

Tapety nařežte na požadovanou délku s 6-10 cm rezervou a každý pás upevněte na horní okraj. Metylan Ovalit T aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách na každý pás samostatně malířským válečkem. Tapety položte na mokré lepidlo a vertikálně zarovnejte. Na vyhlazení povrchu tapet použijte plastovou tapetovací špachtli. Pracujte shora dolů, aby jste důkladně odstranili vzduchové bubliny. Při lepení těžkých tapet doporučujeme před zavěšením navlhčit zadní stranu. Nařezané pásy tapet odrolujte a nechejte 30 minut položené v lepidlovém lůžku, které musí být nanesené na povrch ještě před zavěšením. Kvůli velmi strukturované zadní straně doporučujeme lepidlo aplikovat pomocí zoubkované stěrky.

Tapetování:

- vinylové tapety
- strukturované vinylové tapety

Na lepení tohoto typu tapet doporučujeme použít Metylan Special +20% Metylanu Ovalit T.

Metylan Ovalit T zvyšuje počáteční přilnavost, zabraňuje natahování/kroucení konců tapet a při následné reдекoraci zabezpečí, že žádná papírová strana po odstranění vinylové části tapety zůstane přilepená k povrchu.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Čištění pracovních nástrojů: Po použití okamžitě umyjte vodou.

Odstranění zbytků lepidla: Zbytky lepidla ihned odstraňte z umývatelných tapet houbou a usušte. Zmrzlé lepidlo pomalu aklimatizujte na pokojovou teplotu.

Skladování: Chraňte před mrazem. Skladujte na suchém místě a dobře uzavřeném obalu.

UPOZORNĚNÍ

Při zpracování tohoto technického listu jsme vzali ohled na současný stav technického vývoje podle našich zkušeností. Pozor: Výše uvedené údaje mohou být jen obecnými doporučeními. Vzhledem k podmínkám zpracování a užití, které leží mimo oblast našeho vlivu, a mnohosti různých materiálů doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet vlastních pokusů. Proto nelze z údajů uvedených v tomto listu vyvodit ručení za konkrétní výsledky použití. V rámci našich prodejních podmínek přebíráme záruku za trvale neměnnou vysokou kvalitu našeho výrobku.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.

U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

tel: 220 101 101

www.metylan.cz