

TECHNICKÝ LIST



METYLAN INSTANT

DRUH SUROVINY

Vysoce hodnotné methylcelulóзовé lepidlo na tapety se syntetickou pryskyřicí.

VLASTNOSTI

- Připravené k použití během 3 min.
- Zvláště vydatné
- Vysoká lepivost, posiluje lepivost
- Vysoká pevnost za mokra
- Vysoká počáteční přilnavost, při opravách možnost posunutí
- Dobré použití zadní strany tapet
- Odolné vůči kolísání teplot, proti vápnu a cementu
- Lehce se míchá, lehce nanáší
- Rovnoměrná (homogenní) lázeň
- Bezpečné tapetování

OBLAST POUŽITÍ

Pro bezpečné tapetování těžkými papírovými tapetami, vzorovanými (raženými) tapetami, tapetami s hrubým dřevovláknitým povrchem, tapetami se strukturou, vinylovými tapetami, tapetami z přírodních materiálů (např. trávy, dřeva, korku, juty, hedvábí, lnu), fototiskem, tekkem, textilními tapetami, válečkovou makulaturou (štěpitelné), jakož i beze zbytku snímatelnými tapetami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovinová základna	Methylcelulóza se syntetickou pryskyřicí
Sypná hmotnost	430-510 g/litr
Rozpustnost	Rozpouští se během cca 3 minut ve studené vodě.
Vzhled roztoku	Mléčně bílý.
pH-hodnota roztoku	lehce alkalický (pH = 8-9)
Vlastnost hotového lepidla	Lze ho lehce odtrhnout, husté.

BALENÍ

Krabička 200 g 20 ks v kartonu

PODKLAD

Stěny a stropy důkladně očistit, tapety odstranit pomocí odstraňovače tapet. Praskliny, díry vyspravit tmelem Metylan Filler. Podklady, které jsou silně savé, natřete dopředu speciálním rychle rozpustným lepidlem z Metylanu (roztok 1:40).

ZPRACOVÁNÍ

Celý obsah balení vysypat za stálého míchání do studené vody (roztok viz tabulka) a chvíli míchat. Během míchání držet balení těsně nad vodou. Po 3 minutách ještě jednou silně promíchat. Metylan je nyní připraven k použití.

TAPETOVÁNÍ

a) Tapety a dřevovláknitý povrch:

Rovnoměrně potřít lepidlem, složit a nechat změkchnout.

Ihned poté tapetovat.

b) Tapety se strukturou:

Tapety rovnoměrně potřít lepidlem, jednou složit ke středu a rozbalit. Po době potřebné ke změkčení (cca 10 minut), nalepit na spáru a pomocí válečku nebo stěrky na tapetování vyhladit tak, aby se vytlačily vzduchové bubliny.

c) Ostatní:

Překrývající se švy (zadní strana papíru na přední straně vinylu), např. v rozích, na komínech (krbech) a vnitřních plochách klenby oken, přilepit spárovým a opravným lepidlem Metylan Naht und Reparatur.

TECHNICKÝ LIST



METYLAN INSTANT

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Studenou vodou.

ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA

Zbytky lepidla na přední straně ihned opatrně smýt pomocí houby, popř. setřít.

SKLADOVÁNÍ

Prášek skladovat v suchu. Minim. trvanlivost: viz obal.

LIKVIDACE

a) zbytků výrobku:

V případě vytvrzených zbytků výrobku je možná likvidace jako průmyslového odpadu, popř. jako domácího odpadu.

b) vyprázdněných obalů:

Vyprázdněné obaly zlikvidovat jako domácí odpad nebo do zařízení na recyklaci starého papíru.

UPOZORNĚNÍ

Při zpracování tohoto technického listu jsme vzali ohled na současný stav technického vývoje podle našich zkušeností.

Pozor: Výše uvedené údaje mohou být jen obecnými doporučeními. **Vzhledem k podmínkám zpracování a užití**, které leží mimo oblast našeho vlivu, a mnohosti různých materiálů doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet vlastních pokusů. Proto nelze z údajů uvedených v tomto listu vyvodit ručení za konkrétní výsledky použití.

Distributor:

Henkel CR spol. s r.o.,

U Pruhonu 10, 170 04 Praha 7

tel: 220 101 101

www.metylan.cz