

Metylan Crack Filler



Interiérová vyplňovací hmota

Přírodní sádra zesílená vysoce kvalitní methylcelulózou a umělou pryskyřicí.

VLASTNOSTI

- vysoká pevnost
- hladký povrch po vytvrzení
- nesmršťuje se a netáhne
- v jednom pracovním úkonu se dá nanést až centimetrová tloušťka
- vynikající přilnavost, např. při pracích nad hlavou
- ideální jako podklad před tapetováním s lepidly Metylan (nerozpouští se)
- přetíratelná disperzními barvami a laky
- po zaschnutí je bílá
- tapetovat lze po asi 60 minutách
- brousitelná
- snadno zpracovatelná

OBLASTI POUŽITÍ

Na přípravu podkladů před tapetováním a natíráním v interiérech. Na vyplňování puklin, děr, jakož i mezer u sádrokartonu a jiných stavebních panelech, na vyhlazení stěn a stropů, kotvení hmoždinek a na modelování. použitelný na všech čistých a nosných podkladech jako kámen, omítka, zdivo, beton a plynobeton, tlumící desky, a sádrokarton. Nevhodný na sklo, různé umělé hmoty, dřevo, kovy a trvale vlhké podklady.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a nosný. odstraňte oddělující substance, prach, nečistoty nebo zbytky mastnoty. Odstraňte všechny tapety a syrová vlákna pomocí Metylanu Odstraňovač tapet.

ZPRACOVÁNÍ

Metylan Crack Filler výplňovou hmotu namíchejte podle účelu použití (viz. mísicí poměry) a rychle promíchejte. zpracovatelná je po dobu cca 60 min., pak rychle tuhne. při vyplňování děr a trhlin natlačte Metylan Crack Filler výplňovou hmotu do prohlubní a přebytečný materiál rovnou seřete. při osazování hmoždinek je zatěžujte až po úplném vytvrzení. Metylan Crack Filler výplňovou hmotu nanášejte zednickou lžící a poté rovně stáhněte. Při osazování sádrokartonových desek nebo stěnových desek naneste Metylan Crack Filler výplňovou hmotu v bodech na zadní stranu desek, desku přitlačte a řádně nastavte. Před dalším zpracováním musí být nanesena vrstva



zcela vysušená. Při vyplňování mezer sádrokartonových desek nemusíte používat vyztužovací pásy, když jsou hrany desek příslušně naformované / uchyceny. Používejte pouze čisté nádoby a nástroje bez rzi.

Oblast použití	Počet objemových dílů vody	Počet objemových dílů Crack Filleru
Vyplňování děr a trhlin	1	1,5-2
Pro rovnání povrchu	1	2
Hlubší trhliny	1	2
Modelování	1	2-2,5

NEPŘEHLÉDNĚTE

Nářadí je třeba opláchnout vodou před zatvrdnutím směsi.

OBALY A LIKVIDACE ODPADU

Vytvrzené zbytky produktu můžete přidat do komunálního / stavebního odpadu v souladu s místními předpisy. Nádoby odevzdávejte k recyklaci jen zcela vyprázdněné, bez zbytků produktu.

SKLADOVÁNÍ

Při správném skladování v řádně uzavřeném stavu v chladu a suchu nepodléhá expiraci. **Chraňte před vlhkem.**

BALENÍ

krabice 0,5 kg / 1,5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovinová báze:	prášková stěrková hmota s obsahem sádry (s kvalitním methylcelulosy a umělou pryskyřicí)
Hustota:	700 g / l
Teplota při zpracování:	více než + 5 ° C (teplota podkladu a místnosti)
Barevný odstín:	bílý
Doba zpracování:	cca 60 min. při 20 ° C

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.



Distributor:

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
www.metylan.cz